





Sản phẩm vệ sinh & Bảo dưỡng SCHOTTCERAN® (không mạ)

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ GIỮ GÌN SẠCH VÀ BÓNG LÀ GÌ?



Loại bỏ bất kỳ thức ăn cháy hoặc tràn ra khỏi mặt bếp bằng một dụng cụ cạo bằng kim loại.



Khi mặt bếp đã nguội, nhỏ một vài giọt chất tẩy rửa loại được nhà sản xuất phê duyệt hoặc thích hợp và lau bằng một khăn giấy hoặc vải mềm sạch.



Rửa kỹ bằng nước sạch và lau khô mặt bếp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào www.schott-ceran.com

THỬ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CÁC CHẤT TẨY RỬA

Chúng tôi thường xuyên thử nghiệm nhiều chất tẩy rửa để xác định sự phù hợp của chúng với SCHOTTCERAN®.

Chúng tôi tiến hành các thử nghiệm khắt khe với các tiêu chí sau đây:

- **Đặc tính cơ học:** Các chất tẩy rửa phải đảm bảo được rằng chúng không làm hư mặt bếp với các hoa văn trang trí hoặc mặt bếp không hoa văn.
- **Hiệu quả làm sạch:** Các chất tẩy rửa phải tẩy được các vết bẩn và đốm khó tẩy.
- **Tác động hóa học:** Các chất tẩy rửa không được để lại bất kỳ cặn ảnh hưởng đến SCHOTTCERAN® khi được gia nhiệt.

Chỉ các chất tẩy rửa đáp ứng tất cả các thử nghiệm mới được SCHOTT đóng dấu phê duyệt để khách hàng nhận diện được các chất tẩy rửa và chất bảo vệ thích hợp.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT CHẤT TẨY RỬA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU CHỨNG NHẬN CỦA SCHOTT?

Các nhà sản xuất quan tâm đến việc sử dụng con dấu của chúng tôi trên chất tẩy rửa của họ cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Chất tẩy rửa phải đạt thử nghiệm ban đầu của chúng tôi (cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chí thử nghiệm)
- Nếu chất tẩy rửa đạt thử nghiệm ban đầu, SCHOTT cấp một thỏa thuận cấp phép cho phép sử dụng nhãn hiệu và khuyến cáo của chúng tôi cho mục đích thương mại.
- Nhà sản xuất phải nộp các mẫu đang sản xuất trên cơ sở định kỳ để thử nghiệm (tối thiểu hai lần mỗi năm) để đảm bảo chất lượng ổn định.
- Nhà sản xuất phải chịu chi phí cấp phép (1.500 € mỗi năm).
- Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm thường mất khoảng 8 – 10 tuần.



SÁCH HƯỚNG DẪN TẮY RỬA

Có thể đặt hàng miễn phí sách hướng dẫn tẩy rửa quốc tế qua dịch vụ hậu cần tại Mainz; Phiên bản Châu Á qua Tô Châu.

Quốc tế

Các ngôn ngữ hiện có: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Nga

Khuyến cáo của hơn 60 chất tẩy rửa đã được phê chuẩn tại 45 quốc gia trên thế giới.

Châu Á

Các ngôn ngữ hiện có: Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản

Khuyến cáo các chất tẩy rửa đã được phê chuẩn hiện có tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản (tối thiểu một chất tẩy rửa mỗi quốc gia).



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG DỤNG CỤ CAO

Cách sử dụng dụng cụ cao gồm - kính:

- Luôn sử dụng dụng cụ cao trước khi phết chất tẩy rửa hóa học
- Với dụng cụ cao, bạn có thể dễ dàng loại bỏ vết đổ tràn từ các vùng nấu CERAN® nóng trước khi chúng cháy. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thực phẩm bị trào ra có hàm lượng đường cao
- Khuyến cáo sử dụng cho bếp hồng ngoại và bếp từ (ngay cả với bếp từ, thực phẩm có thể bốc cháy!)
- Góc lý tưởng giữa lưỡi cao và bề mặt nấu: 30°

Cách nhận dạng một dụng cụ cao gồm - kính thích hợp

- Dụng cụ cao bằng kim loại hoặc thép (không nóng chảy hoặc bắt cháy)
- Dụng cụ cao dễ khóa/mở khóa
- Lưỡi cao được cố định chính xác, lưỡi không dịch chuyển
- Lưỡi không bị gãy, sạch và không gỉ
- Dụng cụ cao được chứng nhận bởi tổ chức thử nghiệm, nếu có (chẳng hạn: con dấu của TÜV-GS hoặc ROHS)
- Kèm theo hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn an toàn



BẢO VỆ



HỖ



GÓC LÝ TƯỞNG

ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP THÍCH HỢP

Vật liệu và độ dày đáy:

- Thép tráng men với độ dày đáy 2-3mm
- Nồi bằng thép không gỉ có đáy ba lớp, độ dày khuyến cáo 4-6mm.

Hình dạng đáy:

Ở trạng thái nguội, đáy của nồi phải hơi lõm, có nghĩa là cong lên phía trên. Khi ở trạng thái nóng, nó sẽ giãn và trở nên dẹt trên mặt bếp.


Đường kính:

- Đường kính của nồi không được nhỏ hơn khoảng cách ngang vùng nấu → tổn hao năng lượng nhiệt
- Đường kính của nồi không được vượt quá đường kính của vùng nấu → thức ăn không được hâm đủ nóng

NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO?

Đóm vôi cháy

Chỉ sử dụng nồi nấu khô trên gốm – thủy tinh. Các đóm vôi thường có thể loại bỏ bằng một chất tẩy rửa thích hợp.



NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO?

Các lớp phát ngũ sắc

Các lớp phát ngũ sắc hình thành do sử dụng chất tẩy rửa không thích hợp. Chúng cần phải được loại bỏ nhanh chóng như có thể bằng một chất tẩy rửa phù hợp để sử dụng với SCHOTT CERAN®. Khi đã được nấu nhiều lần, lớp này gần như không thể loại bỏ được.



NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO?

Mảnh đường


Đường caramen hóa ở 110 độ C trên mặt bếp nóng và phản ứng với gốm - kính. Loại bỏ ngay đường nóng khỏi mặt bếp nóng bằng một dụng cụ cạo vệ sinh kim loại thích hợp để đảm bảo rằng đường không để lại bất kỳ khuyết tật bề mặt. Các khuyết tật không thể loại bỏ được! Nó không ảnh hưởng đến chức năng và độ ổn định.



NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO?

Giấy bạc và nhựa nóng chảy


Loại bỏ ngay giấy bạc và nhựa nóng chảy khỏi mặt bếp nóng bằng một dụng cụ cạo làm sạch bằng kim loại thích hợp để đảm bảo mặt nó không nóng chảy trên mặt bếp. Khi giấy bạc và nhựa nóng chảy, sẽ không thể loại bỏ được! Điều này không ảnh hưởng đến chức năng và độ ổn định.



NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO?

Các đốm có ánh kim

Tôi cần phải chú ý điều gì? Đồ nấu có đáy bằng nhôm hoặc đồng có thể để lại cặn. Vết cặn này thường có thể loại bỏ được bằng một chất tẩy rửa thích hợp. Khi nồi đã được nấu nhiều lần, sẽ rất khó loại bỏ.



KHÔNG SỢ XƯỚC


SCHOTT CERAN® chống xước nhưng có thể bị xước khi xử lý bất cẩn. Thông thường, chỉ cần cẩn thận là tránh được xước. Nếu khách hàng có lưu ý một số mẹo, có thể sử dụng các mẹo để giữ bề mặt nguyên vẹn trong thời gian dài:

- sử dụng nồi và chảo thích hợp
- luôn giữ nồi và mặt bếp sạch
- vệ sinh mặt bếp đúng cách bằng chất tẩy rửa đã được thử nghiệm
- không xử lý mặt bếp như mặt bếp thông thường


Và ngay cả khi có vết xước, các vết xước vẫn đảm bảo thẩm mỹ. Chúng không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực đến độ ổn định của mặt bếp thủy tinh-gốm SCHOTTCERAN®.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần thông tin “nên & không nên”

NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÌN THẤY VẾT XƯỚC



Các vết xước dễ trông thấy hơn nhiều trên gốm - kính màu sẫm so với trên các gốm - kính có màu sáng hơn. Nguyên nhân là do sự tương phản mạnh của ánh sáng trắng phân tán trên bề mặt màu đen.



Đối với đồ trang trí, các vết xước nhỏ khó trông thấy hơn trên các hoa văn so với các sọc. Khách hàng muốn các vết xước khó trông thấy hơn nên chọn hoa văn không theo quy tắc so với loại hoa văn có quy tắc.



Nếu ánh sáng được tập trung và mạnh, ánh sáng làm nổi rõ các vết xước, chẳng hạn: bóng đèn halogen. Vết xước tương tự đường như khó trông thấy hơn dưới bóng đèn hoặc đèn huỳnh quang.